Specyfikacje techniczne

Ref. 4371

Model		SK6Fplus
Rodzaj kabla		RG-6
Standard		EN 50117-2-4
Euroklasa		Eca
Klasa		A+
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	1,02
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Stal miedziowana (CCS)
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ohm/km	< 110
Średnica Dielektryk	mm	4,6
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)
Kolor Dielektryk		Biały RAL 9003
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester
Tworzywo Oplot		Aluminium
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		16
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns)		6
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,115
Rezyst. Oplot	Ohm/km	< 30
Pokrycie Oplot	%	60
Druga folia ekranująca		Tak
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie
Żel		Nie
Folia antymigracyjna		Nie
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,8
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		PVC
Grubość Powłoka zewnętrzna	mm	0,3
Min. kąt zgięcia	mm	34
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Pojemność	pF/m	53
Impedancja	Ω	75
Prędkość propagacji	%	82
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70
Tłumienność 5MHz	dB/m	0,02
Tłumienność 47MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 54MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 90MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 200MHz	dB/m	0,1
Tłumienność 500MHz	dB/m	0,15
Tłumienność 698MHz	dB/m	0,17
Tłumienność 800MHz	dB/m	0,19
Tłumienność 862MHz	dB/m	0,2
Tłumienność 950MHz	dB/m	0,2
Tłumienność 1000MHz	dB/m	0,22
Tłumienność 1220MHz	dB/m	0,22
Tłumienność 1350MHz	dB/m	0,25
Tłumienność 1750MHz	dB/m	0,29
Tłumienność 2050MHz	dB/m	0,31
Tłumienność 2150MHz	dB/m	0,31
Tłumienność 2200MHz	dB/m	0,32
Tłumienność 2300MHz	dB/m	0,33
Tłumienność 2400MHz	dB/m	0,34
Tłumienność 3000MHz	dB/m	0,4