Specyfikacje techniczne

Ref. 413802

Model		SK2000plus
Rodzaj kabla		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroklasa		Eca
Klasa		A++
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	1,02
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Miedź (Cu)
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ohm/km	< 22
Średnica Dielektryk	mm	4,6
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)
Kolor Dielektryk		Pomarańczowy RAL 1007
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester + Aluminium
Tworzywo Oplot		Miedź cynowana (CuSn)
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		24
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns)		7
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,1
Rezyst. Oplot	Ohm/km	< 10,5
Pokrycie Oplot	%	82
Druga folia ekranująca		Tak
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie
Żel		Nie
Folia antymigracyjna		Nie
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,7
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		PVC
Min. kąt zgięcia	mm	33,5
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mΩ /m	< 0,9
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 105
Spark Test	Vac	3000
Pojemność	pF/m	54
Impedancja	Ω	75
Prędkość propagacji	%	84
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70
Tłumienność 5MHz	dB/m	0,02
Tłumienność 47MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 54MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 90MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 200MHz	dB/m	0,09
Tłumienność 500MHz	dB/m	0,14
Tłumienność 698MHz	dB/m	0,17
Tłumienność 800MHz	dB/m	0,18
Tłumienność 862MHz	dB/m	0,19
Tłumienność 950MHz	dB/m	0,2
Tłumienność 1000MHz	dB/m	0,21
Tłumienność 1220MHz	dB/m	0,22
Tłumienność 1350MHz	dB/m	0,25
Tłumienność 1750MHz	dB/m	0,28
Tłumienność 2050MHz	dB/m	0,3
Tłumienność 2150MHz	dB/m	0,31
Tłumienność 2200MHz	dB/m	0,32
Tłumienność 2300MHz	dB/m	0,32
Tłumienność 2400MHz	dB/m	0,33
Tłumienność 3000MHz	dB/m	0,36
Straty odbiciowe 5MHz	dB	23
Straty odbiciowe 47MHz	dB	23
Straty odbiciowe 54MHz	dB	23
Straty odbiciowe 90MHz	dB	23
Straty odbiciowe 200MHz	dB	23
Straty odbiciowe 500MHz	dB	20
Straty odbiciowe 698MHz	dB	20
Straty odbiciowe 800MHz	dB	20
Straty odbiciowe 862MHz	dB	20
Straty odbiciowe 950MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1000MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1220MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1350MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1750MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2050MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2150MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2200MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2300MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2400MHz	dB	18
Straty odbiciowe 3000MHz	dB	18